

## Neschen PP wall-grip L-UV smooth

### Allgemeine Information

- 90 µm starke Polypropylen-Folie
- einseitig selbstklebend, weiß, semi-matt und PVC-frei
- beschichtet mit einem stark klebenden wasserbasierenden, alterungsbeständigen und dauerelastischen, permanent klebenden Acrylatkleber
- PE-Papier Abdeckung ermöglicht sehr gute Planlage
- matte, gleichmäßige Oberfläche

### Einsatzbereiche

- geeignet für Latex- und UV-härtende Tinten
- einsetzbar für Anwendungen, die eine höhere Klebkraft erfordern
- für Nassverklebung nicht geeignet
- der stark klebende Kleber eignet sich für ein breites Spektrum von zur Verklebung üblicherweise geeigneten Untergründen z.B. auf gleichmäßigen & leicht rauen Wänden, glatten & trockenen Beton, Spanplatten (grundiert mit Dispersionsfarbe oder z.B. mit Latex Farbe gestrichen), Polypropylen Kunststoff Containern und Oberflächen, die starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind
- bedingt durch die hohen Klebkräfte sehr gute Einsatzmöglichkeiten in der Schilder- und Werbegraphik-Industrie
- für langfristige Innenanwendungen einsetzbar
- Outdoor Haltbarkeit (unbedruckt) je nach Einsatzort und Zweck – bis zu 2 Jahre
- kann auf ebenen u. leicht gewölbten Oberflächen verklebt werden
- Bitte beachten Sie, dass in den vielen Einsatzbereichen der Materialien (z.B. in Verbindung mit unterschiedlichen Folien, PVC-Platten oder anderen Applikationsuntergründen) physikalisch bedingte Dimensionsschwankungen auftreten können, die u. U. durch Temperaturschwankungen während der Verarbeitung und/oder Applikation ausgelöst werden können. Aus diesem Grund gelten alle in unseren Technischen Informationen gemachten Angaben als Referenz, jedoch ausdrücklich nicht als Basis für Gewährleistungen oder Garantien. Da es unmöglich ist das Material in jeder denkbaren Druck/Applikations-Kombination zu testen, empfehlen wir den Kunden Eigentests zur Qualifikation für die konkrete Endanwendung vorzunehmen.

### General Information

- 90 µm polypropylene (PP) film
- one-sided self-adhesive, white, semi-matt and PVC-free
- coated with a high-tack water-based, age-resistant and permanently elastic acrylate adhesive
- PE-paper release liner providing excellent flatness
- matte smooth surface

### Areas of Application

- printable with Latex- and UV-curable inks
- recommended for applications where higher adhesion is required
- not suitable for wet-application
- the high-tack adhesive is suitable for a variety of difficult substrates e.g. smooth & slightly rough interior walls, smooth dry concrete, chipboard (primed or e.g. latex painted), polypropylene plastic containers or surfaces which are exposed to higher mechanical wear
- due to the high adhesive strength a very reliable solution for signmaking- and graphics industry
- suitable for longer term indoor applications
- outdoor durability (unprinted) up to 2 years – depending on application area and purpose
- can be applied on flat and 2-D curved surfaces
- Please note that due to the multiple areas of application of this material (combined with various films, sheets of PVC or other application substrates) physically-determined dimensional fluctuation might occur that can possibly be triggered by fluctuations in temperature during processing and/or during actual application. For this reason, all specifications in our technical information are meant as references, and explicitly not intended as a basis for warranty or guarantee. Because it is impossible to test every possible print/application combination, we recommend customers conduct their own tests to see if the material is qualified for the actual end-use.

## Neschen PP wall-grip L-UV smooth

### Verarbeitungshinweise

- zur Vermeidung von Problemen bei weiterer Verarbeitung/ Laminierung unbedingt vollständiges Durchtrocknen des Druckes erlauben (min. 24 Stunden)
- das PP-wall-grip Material hat etwas andere Eigenschaften als das bekannte PVC-wall-grip Material, es ist weniger dehnbar.
- bei Verklebung auf PVC-Oberflächen können Kleberrückstände beim Entfernen des Materials zurückbleiben.
- es wird nicht empfohlen, das Material von erwärmten Oberflächen abzuziehen (z.B. Schaufenster, Stahloberflächen), da Kleberrückstände auf der Oberfläche verbleiben könnten. In solchen Fällen das Substrat und das Material vor dem Entfernen abkühlen.
- stehende Lagerung im Originalkarton wird empfohlen
- Rollen IMMER zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren - ohne Batchnummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden!
- alle verfügbaren Produktinformationen und Zertifikate finden Sie auf unserer Homepage unter:  
<http://www.neschen.de/graphics/druckmedien/>

### Vorteile / Besonderheiten

- kräftige, brillante Farben bei photorealistischer Druckqualität
- hohe Dimensionsstabilität
- hohe Klebkraft
- weitere Informationen bzw. einen Überblick über die Neschen Produktpalette finden Sie auf: [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

### Processing & Handling

- to avoid problems in processing/laminating ensure adequate drying before lamination - drying time of min. 24 hours is recommended
- the PP wall-grip media has slightly different characteristics than our well-known PVC wall-grip material., as it is less stretchable.
- mounted on PVC-surfaces, residue of adhesive at removal
- removing the film from a warm surface (eg. shop windows, steel surfaces, etc.) is not recommended, as the adhesive may stay on the mounting surface. In such cases we recommend to cool down the material and the surface before removal.
- storage is best to be done in upright position in the original case
- ALWAYS the rolls store together with the label respectively batch number! Without batch number or production number, no requests or claims can be accepted!
- you can find all of available product information and certifications at our homepage:  
<http://www.neschen.de/graphics-en/printmedia/>

### Advantages / Special Features

- excellent colour reproduction and photorealistic print quality
- high dimensional stability
- high adhesive strength
- more information and an overview about Neschen products you can find at: [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

## Neschen PP wall-grip L-UV smooth

### Technische Daten / Technical Data

Träger / Carrier

<b>Trägermaterial / Film type</b>	Polypropylen-Folie PVC-frei, semi-matt, weiß Polypropylene-film, PVC-free, semi-matt, white		
<b>Dicke [µm] / Thickness [µm]</b>	90 ± 8	approx.: 3.5 mil	
<b>Glanzgrad / gloss [Skalenteile/scale units]</b>	< 30	Dr. Lange Reflektometer, 85° Meßwinkel/ measuring angle	
<b>sichtbare Gelpartikel/ visible gel particles</b>	Die Sichtbarkeit einzelner Gelpartikel kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden in principle, the visibility of single gel particles cannot be ruled out		
<b>Dimensionsstabilität MD/CD [mm]/ dimesional stability MD/CD [mm]</b>	MD: ≤ - 0,2 CD: ≤ + 0,6	Finat 14*, verklebt auf Aluminium/ affixed to aluminium	
<b>L*a*b* Wert/ L*a*b* value</b>	Farbabweichungen können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. in principle, colour deviations cannot be ruled out		

Kleber / Adhesive

<b>Basis / Adhesive type</b>	Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion		
<b>pH-Wert / pH-value</b>	ca. / approx. 7,0		
<b>Klebkraft V2A Stahl/ Adhesive strength V2A steel [N/25 mm]</b>	10 min: > 11	24h: > 16	AFERA 4001
<b>Klebkraft Glas/ Adhesive strength glass [N/25mm]</b>	10 min: > 11	24h: > 15	Neschen Methode/ Neschen Method
<b>Klebkraft Spanplatte mit Latex Farbe (Alpina weiß) gestrichen/ Adhesive strength chipboard Latex painted (Alpina white) [N/25mm]</b>	10 min: > 12	24h: > 13	Neschen Methode Neschen Method

Abdeckung / Masking

<b>Materialtyp / Type</b>	einseitig silikonisiertes, beidseitig PE laminiertes Papier one- sided siliconised, on either side PE laminated paper		
<b>Dicke / Thickness [µm]</b>	155 ± 10	approx. 6.1 mil	
<b>Flächengewicht / Weight [g/m2]</b>	140 ± 5		
<b>Trennkraft / Removal force [mN/cm]</b>	40-100	Abzugsgeschwindigkeit / speed 300 mm/min	

## Neschen PP wall-grip L-UV smooth

Weitere Angaben / Others

<b>Lagerbedingungen / Storage conditions</b>	18° - 25°C/ 64 - 77°F; 40 - 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity		
<b>Verarbeitungstemperatur/ processing temperature</b>	Innenbereich	<b>hochenergetische Oberflächen</b> (z.B. lackierter Stahl): Verklebung auf sauberen, trockenen Oberflächen > - <b>10°C / 14°F</b> Entfernen der Folie bei > <b>+5°C/ 41°F</b>  <b>Niederenergetische Oberflächen</b> (z.B. Spanplatten, PP- Behälter, Putz): Verklebung auf sauberen, trockenen Oberflächen > <b>+5°C / 41°F</b> Entfernen der Folie bei > <b>+5°C/ 41°F</b>	
	Indoor	<b>High energy surfaces</b> (e.g. lacquered steel): Bonding on clean, dry surfaces > <b>-10°C / 14°F</b> Removal of the film at > <b>+5°C/ 41°F</b>  <b>Low energy surfaces</b> (e.g. Chipboard, PP-container, plaster): Bonding on clean, dry surfaces > <b>+5°C/ 41°F</b> Removal of the film at > <b>+5°C/ 41°F</b>	
<b>Einsatztemperatur / End-use temperature range:</b>	-30°C bis +100°C	-22° F to +212° F	verklebt auf Aluminium / affixed to aluminium

Die Prüfungen erfolgten im Normklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.

All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

\*Finat 14, 6. Ausgabe 2001/ Finat 14, 6th edition 2001

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

